



ImperFix® 5 Años

Impermeabilizante Acrílico

Descripción:

ImperFix® 5 Años es un impermeabilizante elastomérico elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos y aditivos seleccionados que le brindan propiedades de adherencia, flexibilidad, reflectividad, impermeabilidad y resistencia al intemperismo.

Ventajas:

- Fácil de Instalar.
- Base Agua, 100% Acrílico.
- Excelente Adherencia.
- Impermeable, evita el paso de la Humedad.
- Refleja los Rayos Solares.
- 100% Ecológico Libre de Solventes.

Usos:

Como recubrimiento impermeable para techos y muros de concreto y cubiertas metálicas.

Aplicación:

Preparación de la superficie:

Barrer perfectamente la superficie para eliminar polvo y basura. En caso de que hubiera manchas de grasa, se recomienda usar un desengrasante base agua, lavar y dejar secar perfectamente.

Sellado de la superficie:

Para una mejor Impermeabilización se recomienda aplicar una capa delgada de GreenFix® Sellador Acrílico Concentrado, diluido con 4 partes de agua.

Resanado de grietas y fisuras:

Una vez sellada la superficie, aplique GreenFix® Cemento Plástico en todas las grietas y fisuras.

Aplicación de ImperFix® Impermeabilizante:

Aplicar una primera capa de impermeabilizante ImperFix® en toda la superficie colocando tela poliéster como refuerzo pegándola sobre la primera capa aun fresca. Después de que seque la primera capa, aplicar una segunda capa de impermeabilizante en sentido transversal a la primera capa.

Herramientas para su aplicación:

Cepillo de Ixtle, Rodillo o Brocha.



Prueba	Método	Valor
Tipo	Interno	Elastomérico
Apariencia	Interno	Líquido Pastoso
Viscosidad (cps)	ASTM D2196	20,000 a 28,000
ph	ASTM E70	9.0 ± 0.5
Sólidos en peso	ASTM D1644	50 ± 2%
Densidad	ASTM D1475	1.29 ± 0.02
Elongación	ASTM D2370	300
Secado Tacto* (hr)	ASTM D1640	1-2
Secado Total* (hr)	ASTM D1640	3-6
Color	Interno	Blanco
Presentación	19 y 3.8 L	

Rendimiento:**

- 1.0 lts x m², a dos manos con tela sencilla.
- 1.3 lts x m², a dos manos con tela reforzada.

* El secado puede variar según la temperatura y la humedad.

** El rendimiento dependerá de la naturaleza y rugosidad de la superficie.

Recomendaciones:

- No diluir el producto con agua.
- No deberá aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C o mayor a 40°C.
- Agítese antes de usarse.
- No se debe aplicar sobre superficies húmedas, impermeabilizante en mal estado, con presencia de polvo o grasa o cualquier otro material que evite una buena adherencia.
- No se deberá de aplicar en presencia o amenaza de lluvia.
- Respetar los rendimientos específicos para cada producto.
- En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con abundante agua por 15 min. y en caso de persistir las molestias buscar atención médica.
- Almacenar el producto en lugar fresco y seco con su tapa herméticamente sellada.
- No dejar al alcance de los niños.
- No estibar mas de 3 cubetas.